

SabaPVC 2810



Productomschrijving

SabaPVC 2810 is een dun vloeibare PVC lijm voor het verlijmen van uPVC buizen, moffen en fittingen tbv waterbronnen.

Toepassing

SabaPVC 2810 is ontwikkeld voor het verlijmen van PVC verbindingen met een perspassing. Maximale tolerantie -0,2 mm / +0,2 mm spleet & perspassing. Dus zeer geschikt voor Boode PVC filter- en stijgbuizen, moffen en fittingen.

Eigenschappen

- THF – vrij
- Zeer snel drogend in combinatie met Boode PVC filter- en stijgbuizen
- Zorgt voor duurzame lijmverbindingen in PVC druksystemen
- Zeer dun vloeibaar voor snelle verwerking met kwast of borstel

Verwerkingsvoorschriften

1. Te verlijmen buizen haaks afzagen, ontbramen en afschuiven.
2. Lijmoppervlakken reinigen met Sabaclean PVC & ABS.
3. Lijm snel en gelijkmatig aanbrengen op beide lijmvlakken. Gebruik een voldoende grote kwast of borstel, afhankelijk van buisdiameter, om de lijm snel aan te kunnen brengen.
4. Verbinding direct monteren en overtollige lijm verwijderen. Na gebruik verpakking direct goed sluiten. Niet verwerken beneden 5°C.

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postbus 3, NL-7090 AA Dinxperlo, T +31 (0)315 65 89 99, F +31 (0)315 65 32 07, Handelsregister Arnhem 09065419, info@saba-adhesives.com, www.saba-adhesives.com

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09065419 en zijn tevens te raadplegen op onze website www.saba-adhesives.com. Op uw verzoek zal een kopie van deze voorwaarden kosteloos aan u worden toegezonden. In de algemene voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid van SABA Dinxperlo BV opgenomen, alsmede een rechtskeuze voor Nederlands recht en een forumkeuze voor de Nederlandse rechter. Eventuele geschillen die voortvloeien of verband houden met de aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van SABA Dinxperlo BV dienen te worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde rechter van de plaats van vestiging van SABA Dinxperlo BV.



Verbruik: indicatie van het aantal te maken verbindingen, afhankelijk van buisdiameter, met 1000 ml lijm

20 mm	32 mm	40 mm	50 mm	75 mm	90 mm	160 mm	250 mm
2500	800	700	650	250	180	60	25

Droogtijden: indicatie van afschuifsterkte lijmverbinding bij een passing van ca. 0,0 mm

°C	5 minuten	10 minuten	15 minuten
20°C	0,25 N/mm ² (2,5 Kg/cm ²)	0,60 N/mm ² (6,0 Kg/cm ²)	0,80 N/mm ² (8,0 Kg/cm ²)

- Resultaten gemeten bij een kamertemperatuur van 23 graden Celsius.
- De sterkte van de verbindingen is sterk afhankelijk van de factoren zoals omgevingstemperatuur, vochtigheid, passing tussen buis en fitting en het correct verwerken van de lijm.

Technische eigenschappen

Basis: PVC-polymeer
 Vaste stof: 14%
 Viscositeit: ca. 50 mPa.s
 Dichtheid: 0,9 g/ml

Veiligheid

Voor informatie over het veilig werken met SabaPVC 2810 verwijzen wij naar het corresponderende Veiligheidsinformatieblad

Eigenschappen van de verbinding

De volledig uitgeharde lijmverbinding is bestand tot temperaturen van +60°C en kortstondig tot +95°C. De lijmverbinding is waterbestendig en heeft eigenschappen vergelijkbaar met die van het PVC materiaal.

Houdbaarheid

18 maanden na datum van productie in ongeopende verpakking, mits opgeslagen tussen +5°C en +25°C



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postbus 3, NL-7090 AA Dinxperlo, T +31 (0)315 65 89 99, F +31 (0)315 65 32 07, Handelsregister Arnhem 09065419, info@saba-adhesives.com, www.saba-adhesives.com

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09065419 en zijn tevens te raadplegen op onze website www.saba-adhesives.com. Op uw verzoek zal een kopie van deze voorwaarden kosteloos aan u worden toegezonden. In de algemene voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid van SABA Dinxperlo BV opgenomen, alsmede een rechtskeuze voor Nederlands recht en een forumkeuze voor de Nederlandse rechter. Eventuele geschillen die voortvloeien of verband houden met de aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van SABA Dinxperlo BV dienen te worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde rechter van de plaats van vestiging van SABA Dinxperlo BV.